

Acero Inoxidable Tubular Proceso FCAW

Especificaciones

- E308LT1-1
- Alambre Tubular con protección gaseosa externa. Gas de protección mezcla Ar+(>15-25%) 20 ó 100 % CO2.
- Excelente soldabilidad y mejorada resistencia a alta temperatura. El metal depositado contiene óptimo contenido de ferrita en su estructura austenítica, así su soldabilidad es excelente con baja susceptibilidad al agrietamiento.
- Diseñado para soldadura FCAW de aceros inoxidable tipo 18% Cr-8% Ni de bajo contenido de carbono, para usarse en toda posición.
- APLICACIONES:
- Aceros Inoxidables AISI 304, 304I, 304In, ASTM a 157 Gr. C9, A320 Gr. B8C o D.

Tipo ER308LT1-1

No. De Parte	Diámetro	Presentación
ER308LT116X25SP	1/16"	Rollo de 11.34 Kgs
ER308LT1045X25SP	.045"	Rollo de 11.34 Kgs
ER308LT1116X15KGS	1/16"	Rollo de 15 Kgs
ER308LT1045X15KGS	.045"	Rollo de 15 Kgs

