

Electrodo de Acero Inoxidable (SMAW)

Especificaciones

- El electrodo 308L posee un revestimiento rutilico, lo que hace apto para soldar CA, o CC, electrodo positivo.
- Este electrodo se caracteriza por un arco estable, cuyo depósito es de excelente forma y apariencia.
- La escoria se desprende fácilmente, además de tener muy buena reanudación de arco por lo que se aconseja usarlo en soldadura intermitente. El depósito es de acero inoxidable austenítico.
- Ha sido diseñado principalmente para soldar aceros inoxidables austeníticos con un contenido extra bajo de carbono.
- Alta resistencia a la corrosión.

Aplicaciones

- En material base.
- Aceros Inoxidables 304,304L,308L, 321, 347 , 348.
- Equipos químicos y petroquímicos.
- Estanque que contengan productos químicos corrosivos.

No. De Parte	Diámetro	Presentación
E308L16332E	3/32"	Bote de 5 Kgs
E308L1618E	1/8"	Bote de 5 Kgs
E308L16532E	5/32"	Bote de 5 Kgs
E316L332E	3/32"	Bote de 5 Kgs
E316L1618E	1/16"	Bote de 5 Kgs
E316L16532E	5/32"	Bote de 5 Kgs
E309L1618E	1/8"	Bote de 5 Kgs
E309L16532E	5/32"	Bote de 5 Kgs

